

ДИККОПЛАСТ ПЛЮС ТИКС DISCORLAST PLUS TIX

ОПИСАНИЕ Двухкомпонентная грунтовка кислотного отверждения.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМИССИИ Отвечает требованиям норматива DIN 55 666, содержание формальдегида не более 0,12 мг/м³ воздуха.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ Быстровысыхающая грунтовка с тиксотропными свойствами для работ внутри помещения. Хорошо отшлифуется и заполняет поры.
- ♦ Не содержит ароматических растворителей.
- ♦ Применяется для отделки мебели, деталей мебели, дверей и других деревянных и древесноволокнистых поверхностей внутри помещения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток Около 57% по объему, 73% по весу.

Плотность 1,4 кг/литр.

Теоретический расход

Рекомендуемая толщина нанесения (при разбавлении 5% от объема)		Теоретический расход
Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
150г/кв.м.	40 мкм	8-9 кв.м./л

На практический расход грунтовки влияют способ и условия нанесения, форма окрашиваемых деталей и качество поверхности.

Соотношение смешивания и код продукта

Грунтовка 100 частей по объему 007 5334
Отвердитель 10 частей по объему 006 2098

Жизнеспособность (23°C) 48 часов.

Способы нанесения	Способ нанесения	Вязкость DIN4
Распыление низким давлением	18 - 25 секунд	
Безвоздушное распыление	25 - 30 секунд	

Время высыхания (110 - 120 г/м²)

	50 °C	70 °C	ИКС
Перед шлифованием	30 - 40 мин	20 - 30 мин	2 - 3 мин

Температура штабелирования ниже 35 °C.

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Разбавитель Разбавитель 1027 или 1033.
Очистка инструментов Разбавитель 1027 или 1033.

Блеск ISO 2813/60° 5 - 10

Цвет Белый.

ДИККОПЛАСТ ПЛЮС ТИКС DISCORLAST PLUS TIX

Применение	Перед применением краску тщательно перемешать. Добавить 10% по объему отвердителя 006 2098. Разбавить до требуемой вязкости. Дать смеси стабилизироваться полчаса и проверить вязкость снова. Нельзя перемешивать в металлической таре, а в пластмассовой, эмалированной или кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси используют на следующий день, добавить 100% по объему свежей смеси краски.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше + 18 °C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 370 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 30% по объему) составляет 487 г/л.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy. Только для профессионального применения.

kke140803/tmk250403/007 5334

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования материала.