



HEMPATEX TRAFFIC 56770

Description:

HEMPEL'S TRAFFIC PAINT 56770 – высокоструктурированное покрытие физического отверждения на основе акриловой смолы для нанесения непосредственно на асфальт или бетон. Очень быстро сохнет и не впитывается в асфальт. Образует прочное покрытие, устойчивое к истиранию и ударным нагрузкам. Также устойчиво к воде и разливам автомобильного бензина, минеральных масел и т.п.

Рекомендовано применять:

В качестве покрытия для разметки на автодорогах, предпочтительно с включением светоотражающих стеклянных шариков.

Наличие:

Не включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета:	10000*/ Белый.
Финишное покрытие:	Матовый
Сухой остаток, об. %:	48 ± 1
Теоретический расход:	4.8 м ² /л [192.5 sq.ft./US gallon] к 100 мкм/4 мил
Точка воспламенения:	4 °C [39.2 °F]
Удельный вес:	1.5 кг/л [12.2 фунт/US галлон]
Время высыхания от пыли:	5 мин. (приблиз.) при 20°C/68°F
Сухая на отлип:	15 мин. (приблиз.) при 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ	439 г/л [3.6 фунт/US галлон]

**другие цвета в соответствии с ассортиментом.*

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения:	БВР / Воздушное распыление / Кисть
Разбавитель (макс. по объему):	08030 (5%)/ 08030 /08030
Сопловое отверстие:	0.023 к 0.027 "
Давление на сопле:	150 бар [2175 фунт на кв. дюйм] (Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)
Очистка инструмента:	HEMPEL'S THINNER 08030
Толщина пленки, сухой:	100 мкм [4 мил]
Толщина пленки, мокрой:	Не имеет значения
Интервал перекрытия, мин.:	В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:	В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности:

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Согласно правилам хорошей окраски.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:

Нет.

Примечания

Application(s)

Для отражения света добавьте стеклянные шарики (в соответствии с Гос. Специф. США TT-V-1325B). Расход: до 12 кг/26 фунтов стеклянных шариков на 20 литров/5 американских галлонов краски. Стеклянные шарики могут наноситься на поверхность непросохшей краски методом дозированного распыления (HEMPEL'S TRAFFIC GLASS BEADS 97770).

Примечание:

HEMPATEX TRAFFIC 56770 Только для профессионального использования. 5677010000
HEMPEL A/S

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

HEMPEL