



ИНСТРУКЦИЯ

по нанесению гидрофобизирующего состава глубокого
проникновения «NANO-FIX™ HYDROPHOB»

URL: www.inn-t.com e-mail: info@inn-t.com

Россия, индекс 420034, г. Казань, ул. Вахитова, д.6

тел.: +7(843)227-07-12, 227-00-98, 250-75-60

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 В данной технологической инструкции приведен процесс нанесения гидрофобизирующего состава «NANO-FIX™ HYDROPHOB» на следующие виды поверхностей:

- железобетон;
- цементно-песчаная стяжка;
- керамический и силикатный кирпич;
- дерево;
- природный и искусственный камень;
- цементно-стружечная плита;
- гипсокартон;
- и т.п.

1.2. Гидрофобизирующий состав «NANO-FIX™ HYDROPHOB» представляет собой жидкость молочно-белого цвета со слабым специфическим запахом.

1.3. Гидрофобизирующий состав «NANO-FIX™ HYDROPHOB» должен соответствовать требованиям ТУ 2313-116-89189728-2011.

1.4 Каждая партия «NANO-FIX™ HYDROPHOB» должна сопровождаться паспортом, подтверждающим качество продукции, а на каждом тарном месте должна быть этикетка предприятия – изготовителя.

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ.

2.1 Металлические щетки, шкурка.

2.2 Электромеханический инструмент для очистки поверхности.

2.3 Кисть, валик.

2.4 Металлические щетки, шкурка.

2.5 Краскопульт пневматический или безвоздушный.

3. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.

3.1 Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, отслаивающихся частиц, «цементного молочка», следов старой краски и т.д. После очистки поверхность желательно обеспылить влажным методом с последующей просушкой сжатым воздухом или естественным способом.

3.2 Нанесение «NANO-FIX™ HYDROPHOB» на загрязненную поверхность или поверхность, несовместимую с материалом «NANO-FIX™ HYDROPHOB» не допускается.

3.3 Остаточная влажность бетонных, цементных или гипсовых оснований не должна превышать 8%.

4. НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА «NANO-FIX™ HYDROPHOB».

4.1 Нанесение состава «NANO-FIX™ HYDROPHOB» производится по сухой, чистой поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от +5 до +30 °С и относительной влажности воздуха до 80%. Температура поверхности при этом должна быть

					Инструкция по нанесению «NANO-FIX™ HYDROPHOB»	Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		

не менее, чем на 3 °С выше температуры точки росы.

4.2 Не допускается наносить покрытие на незащищенную поверхность перед дождем. Полностью высохшее покрытие водостойко.

Не допускать намокание поверхности после нанесения состава в течение 2 часов.

4.3 Покрытие высыхает до степени 3 в зависимости от влажности и температуры воздуха не более 1 часа, далее идет полимеризация и отверждение покрытия. Время набора прочности покрытия – 4-5 дней при температуре 20±2°С.

4.4 Теоретический расход покрытия «NANO-FIX™ HYDROPHOB» составляет 0,25 кг/м² (двухслойное нанесение). Ориентировочный расход «NANO-FIX™ HYDROPHOB» на один слой – 0,1 - 0,15 кг/м², в зависимости от впитывающей способности обрабатываемого материала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расход покрытия в существенной мере зависит от множества факторов, которые могут увеличивать его до нескольких раз. Такими факторами являются условия окружающей среды (скорость ветра), механизированный способ нанесения (при помощи краскопульты), труднодоступность узла применения, стесненные условия нанесения, профессионализм исполнительного персонала, впитывающая способность и геометрическая форма поверхности.

4.5 По окончании работ инструмент промыть водой.

5. КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ.

5.1 При попадании продукта в глаза - немедленно промыть глаза проточной водой в течение 15 минут. Если раздражение сохраняется - проконсультироваться с врачом.

5.2 При попадании на кожу - промыть водой с мылом. Загрязненную одежду выстирать.

5.3 При попадании в органы дыхания немедленно обратиться к врачу.

5.4 В случае пролива продукта для облегчения уборки использовать любой впитывающий материал типа песка, грунта, ветоши и т.д.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

6.1 Высококонцентрированную пропитку «NANO-FIX™ HYDROPHOB» необходимо хранить в плотно закрытой таре завода изготовителя, предохранять от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +5 до +30 °С.

6.2 Срок годности «NANO-FIX™ HYDROPHOB» - 12 месяцев.

7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

(должность и ФИО ответственного лица)

(наименование предприятия)

Ознакомлен с настоящей инструкцией и допущен к выполнению работ

(дата)

(подпись ответственного лица)

					Инструкция по нанесению «NANO-FIX™ HYDROPHOB»	Лист 3
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		