

ПИНЬЯ ФЛЕКС 30 (АКВИ ФЛЕКС 30) PINJA FLEX 30 (AKVI FLEX 30)

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая акрилатная краска.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ♦ Применяется для деревянных окон и наружных дверей.
- ♦ Быстросыхающая, эластичная краска для наружных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток Около 40% по объему, 45% по весу (в зависимости от цвета и блеска)

Плотность 1,0 – 1,25 кг/л. (в зависимости от цвета и блеска)

Код материала 787 6001 (база А), 787 6003 (база С)

Теоретический расход

Рекомендуемая толщина нанесения (без разбавления)		Теоретический расход
Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
155г/кв.м.	50 мкм	8-9 кв.м./л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Жизнеспособность (23°C)

6 месяцев.

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Распыление низким давлением	при поставке
Безвоздушное распыление	при поставке
Обливная машина	при поставке
Электростатическое распыление	при поставке

Время высыхания (100 - 120 г/м²)

	20° C	50° C	70° C	IRM
Перед шлифованием	1 час	30 мин.	15 мин	1-2 мин
Перед штабелированием	4 часа	3 часа	2 часа	2 мин

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Разбавитель

Вода.

Очистка инструментов

Вода.

Блеск

ISO 2813/60⁰ 25-35 (787 серия)
45-55 (786 серия)

Цвет

Колеровка по системе Temaspeed Fonte. При наружном применении рекомендуется использовать оттенки по каталогу House Paint.

ПИНЬЯ ФЛЕКС 30

Применение	Перед применением краску тщательно перемешать, избегая образования пены. Для нанесения распылителем разбавить водой 5 - 15%.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 100 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 10% по объему) составляет 130 г/л.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy. Только для профессионального применения.