

ПИНЬЯ ПРО ПРАЙМЕР PINJA PRO PRIMER

ОПИСАНИЕ

Водоразбавляемая алкидная грунтовка.

СВОЙСТВА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Универсальная грунтовка для пиломатериалов.
- ◆ Содержит компоненты, защищающие от плесени. Также имеет свойства погодоустойчивости.
- ◆ Дает хорошую защиту на 6-10 месяцев. Хорошо подходит в качестве грунтовки под водоразбавляемые и масляные краски.
- ◆ Подходит для грунтования откоса для слива воды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток

Около 35% по объему, 50% по весу.

Плотность

1,3 кг/л.

Теоретический расход

Рекомендуемая толщина нанесения (при разбавлении 5% от объема)		Теоретический расход
Мокрый/один слой	Теорет. толщина сухой пленки	
150г/кв.м.	40 мкм	8-9 кв.м./л

Практический расход зависит от метода нанесения, условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Жизнеспособность (23°C)

6 месяцев.

Способы нанесения

Способ нанесения	Вязкость DIN4
Распыление низким давлением	при поставке
Безвоздушное распыление	при поставке
Обливная машина	при поставке
Электростатическое распыление	при поставке

Время высыхания (100 - 120 г/м²)

	20 °C	50 °C
Перед шлифованием	1 час	30 мин.
Перед штабелированием	4 часа	3 часа

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Разбавитель

Вода.

Очистка инструментов

Вода.

Блеск

SFS 2813/60° 5 - 10

Цвет

Белый 0201.

ПИНЬЯ ПРО ПРАЙМЕР**PINJA PRO PRIMER**

Применение	Перед применением грунтовку тщательно перемешать, избегая образования пены. Для нанесения распылителем разбавить водой 5 - 15%.
Условия при работе	Поверхность должна быть чистой и сухой. Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и грунтовки должна во время нанесения и сушки быть выше +18°C и относительная влажность воздуха ниже 70%.
VOC	Содержание летучих органических веществ составляет 60 г/л. Максимальное содержание ЛОС готовой к применению смеси (разбавленной на 15% по объему) составляет 70 г/л.
ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	Всегда следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у компании Tikkurila Coatings Oy. Только для профессионального применения.

tmk220403/rer010803/006 5000

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования материала.