

Pinja Protect GM

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная водоразбавляемая алкидная грунтовка.

СВОЙСТВА

- Разработан для использования в качестве грунтовки для наружных красок Alcro и Beckers, обеспечивая тем самым высокую качественную систему окраски для самых требовательных клиентов
- Экологическая маркировка Nordic Swan указывает на то, что продукт соответствует строгим экологическим и санитарным требованиям CMR, Certifierad Målad Panel, обеспечивает качество промышленных окрашенных наружных панелей.
- Может быть заколерован в такой же цвет, что и верхний слой, что обеспечивает максимально возможную укрывистость и точность цветопередачи системы окраски.
- Дает хорошую защиту на 12 месяцев.
- При нанесении в два слоя дает хорошую защиту в течение 2 лет.
- Быстро сохнет, рекомендуется для пиленной и строганой древесины

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для грунтования наружных плит и облицовочных досок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объемная доля
нелетучих веществ
(Сухой остаток)

База А: 43%, база С: 37%

Массовая доля
нелетучих веществ
(Сухой остаток)

База А: 54%, база С: 47%

Плотность

База А: 1, 29 кг/л, база С: 1,19 кг/л

Рекомендуемая толщина
пленки и теоретический
расход

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
В качестве грунтовки		
ТМП	ТСП	
120–150 г/м²	40–50 мкм	9–10 м²/л
В качестве промежуточной грунтовки		Теоретический расход
ТМП	ТСП	
2*120 г/м²	80–100 мкм	5–6 м²/л

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от формы и шероховатости окрашиваемой поверхности.

Время высыхания

150 г/м ²	+20°C	+50°C
Межслойная выдержка	1–4 ч	3–20 мин



Pinja Protect GM

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции

Цвет

Цвета каталога NCS S 0502-Y, красный . Колеруется по системе Avatint

Pinja Protect GM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Очистите поверхности от грязи, пыли и отслаивающихся частиц. Убедитесь, что на поверхности нет плесени и синевы.

Рекомендуемые финишные покрытия Alcro Bestå или для окраски на месте Beckers Perfekt Akrylat Plus

Условия при нанесении Поверхность, подлежащая обработке, должна быть чистой и сухой. Влажность обрабатываемой поверхности должна быть ниже 18%. Во время нанесения и сушки температура воздуха, обрабатываемая поверхность и грунтовка должны быть более 10 °C и относительной влажности воздуха ниже 70%. Хорошая вентиляция необходима для обеспечения оптимального результата. Продукт может быть высушен с помощью сушильной печи или без нее.

Нанесение Тщательно перемешайте продукт перед использованием. Избегайте образования пены.

При безвоздушном распылении: продукт не требует разбавления. Рекомендуемый диаметр форсунки составляет 0,017 "-0,027" и давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в соответствии с формой объекта.

При комбинированном распылении: продукт не требует разбавления. Рекомендуемый диаметр форсунки составляет 0,013 "-0,027" и давление 40-140 бар. Распыляющее давление воздуха должно составлять около 1-3 бар. Угол распыления выбирается в соответствии с формой объекта.

При нанесении щеточной машиной: продукт не требует разбавления. Древесина содержит смолу и другие красящие экстрактивные вещества, особенно в сучках. Колебания температуры и влажности могут вызвать изменение цвета лакокрасочного покрытия в этих местах.

Разбавитель Вода

Очистка инструментов Вода

ЛОС Согласно директиве VOC 2004/42/EU для продукта категории A/d (1.1.2010) максимальное содержание летучих органических веществ составляет 130 г/л. Содержание ЛОС в Pinja Protect GM - 7±5 г/л.

ОХРАНА ТРУДА Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Только для промышленного и профессионального применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.